

Impression universelle pour anciens fonds



Définition

Impression fixante, spéciale pour anciens fonds cohérents et couche d'impression pour supports bois, plâtre, bardage thermo-laqué, métal, PVC...

Destination

Peinture utilisable tant en extérieur qu'en intérieur sur fonds non alcalins sur lesquels on désire appliquer une impression nourrissante et fixante.

Les supports adéquats sont le plâtre, le placoplâtre, les enduits de dégrossissage et de lissage, les menuiseries bois, les panneaux de particules, le contre-plaqué, les bardages, le métal, le PVC.

Propriétés

- Excellente adhérence.
- Fixe et isole le support.
- Bonne opacité.
- Uniformise les fonds et régularise l'humidité.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les supports seront propres et secs.
- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.

Application

- Bien mélanger avant application.
- Appliquer une à deux couches de POLYPRIM selon la porosité du fond.

Brosse et rouleau

- Sans dilution.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

White spirit.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Mat.

Brillant spéculaire

Inférieur à 10 sous 60°.

Teintes

Blanc, pastel série 1.
Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.

Conditionnement

2,5 litres et 15 litres.

Liant

Résine uréthane modifiée.

Densité

1,41 kg/dm³.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 1 heure.
- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 12 à 24 heures.

Extrait sec

En poids : 70 %.
En volume : 50 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

Suivant la porosité du support : de 7 à 10 m²/l.

Caractéristiques règlementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 4a

Assurance

POLYPRIM est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l. Ce produit contient moins de 499 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080111*.



La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca

peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr