

HUILE FLAMANDE

reca
peintures

Vernis gras pour le bois

BRIL

EXT



Définition

Vernis gras transparent pour la protection des bois en extérieur et haute montagne.

Destination

HUILE FLAMANDE s'utilise en extérieur.

Il s'applique sur les boiseries extérieures en haute montagne et les bords de mer.

Les supports adéquats sont les bois neufs de toutes essences et les bois déjà vernis, après lessivage et ponçage jusqu'à l'obtention d'une surface mate, propre et adhérente.

Propriétés

- Excellente souplesse.
- Excellente adhérence.
- Grande tenue extérieure.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé.
- Les anciens vernis seront poncés et lessivés.

Application

À la brosse uniquement, bien mélanger avant application.

- Poncer à l'abrasif entre chaque couche.
- Éviter les surépaisseurs qui sécheront mal.
- Diluer de 0 à 10 %.

Pour obtenir un excellent résultat, appliquer en 3 couches :

- 1^{ère} couche : diluer à 10 %.
- 2^{ème} couche : diluer à 10 %.
- 3^{ème} couche : diluer à 8 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

White spirit.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Brillant.

Brillant spéculaire

Supérieur à 70 sous 60°.

Teintes

Incolore.

Conditionnement

1 litre et 5 litres.

Liant

Standolie de lin et d'huile de bois de Chine, combinées avec des résines phénoliques.

Densité

0,93 kg/dm³.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 6 heures.
- Sec : 24 heures.
- Recouvrable : 48 heures.

Extrait sec

En poids : 71 %.

En volume : 66 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

Suivant la porosité du support : 10 à 15 m²/l.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 2c

Assurance

HUILE FLAMANDE est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 400 g/l.
Ce produit contient moins de 300 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080111*.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

reca

peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr