

Imprégnation semi-pelliculaire



Définition

Imprégnation semi-pelliculaire transparente. Protège et décore le bois.

Destination

Décoration et protection pour intérieur et extérieur (mais uniquement en teintes), à destination des boiseries dans les pièces sèches ou humides, des menuiseries extérieures en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime.

Les supports adéquats sont les bois feuillus, les bois résineux préalablement bien dégraissés (des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application), les bois tropicaux (excepté l'iroko, le teck et le doussié) et les bois anciens déjà imprégnés avec RECATOP ou similaire après nettoyage soigné.

Propriétés

- Protège et décore le bois.
- Respecte le veinage naturel du bois.
- Hydrofuge.
- Imperméabilise le bois.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé.
- Les anciens vernis seront éliminés.
- Les anciennes lasures seront lessivées et légèrement poncées si nécessaire.

Application

Brosse et rouleau

- Sans dilution

Pistolet, airless

- Sans dilution

En extérieur, s'applique en 3 couches.

En intérieur, s'applique en 2 couches.

En entretien, s'applique en 1 ou 2 couches

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

White spirit

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Satiné ciré.

Brillant spéculaire

De 25 à 30 sous 60°.

Teintes

Incolore et tons bois.

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres.

Liant

Résine glycérophtalique.

Densité

1,08 kg/dm³.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 3 heures.
- Sec : 8 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Extrait sec

En poids : 65 %.

En volume : 47 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gél et de l'humidité.

Rendement

Sur bois absorbant

7 m²/l.

Sur bois non absorbant

11 m²/l.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 4a

Assurance

RECATOP est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l. Ce produit contient moins de 399 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080111*.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

Les données dans cette fiche sont valables pour le produit incolore.

reca

peintures

RECA S.A.S.

94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE

Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50

www.reca.fm.fr

contact@reca.fm.fr