

## Peinture pour métaux



### Définition

Primaire et finition pour la décoration et la protection du fer.

### Destination

ARUB MICACÉ est une peinture à utiliser tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux.

### Propriétés

ARUB MICACÉ donne un aspect mat métallique et protège le fer.

### Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

#### Préparation

- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par grattage et brossage.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piqage, brossage à la brosse métallique.
- Dégraisser si nécessaire.
- En extérieur, appliquer au préalable une couche de primaire antirouille, type **AREX**.

#### Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur revêtement neuf, appliquer 2 ou 3 couches de 40 microns secs chacune.

#### Brosse et rouleau

- Diluer de 0 à 5 % et appliquer de façon régulière.

#### Pistolet

- Diluer de 5 à 10 % avec buse de diamètre moyen / gros.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

#### Diluant

White spirit.

## Caractéristiques techniques

### Aspect du film

Mat.

### Brillant spéculaire

de 10 à 20 sous 60°.

### Teintes

Effet micacé.

### Conditionnement

0,5 litre, 2,5 litres et 15 litres\*.

\*Uniquement sur commande.

### Liant

Résine glycérophtalique.

### Densité

1,50 kg/dm<sup>3</sup>.

### Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

□ Hors poussières : 45 min.

□ Sec : 8 heures.

□ Recouvrable : 12 heures.

### Extrait sec

En poids : 78 %.

En volume : 59 %.

### Conservation

□ En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.

□ À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### Rendement

Suivant la nature du support : 6 à 8 m<sup>2</sup>/l.

## Caractéristiques règlementaires

### Classification

#### AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 4a

### Assurance

**ARUB MICACÉ** est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

### Hygiène et sécurité

Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.


### Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l. Ce produit contient moins de 400 g/l de COV.

### Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

**CED : 080111\***



La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

reca

peintures

RECA S.A.S.  
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE  
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50  
www.reca.tm.fr  
contact@reca.tm.fr