

Revêtement pour toiture



Définition

Revêtement d'élastomère acrylique en phase aqueuse pour l'imperméabilisation des toitures, chéneaux.

Destination

Revêtement qui s'utilise en extérieur sur les toitures, les chéneaux et les bardages. Les supports adéquats sont les enduits de liant hydraulique, le béton, les tuiles, le bitume, l'asphalte, le galvanisé, l'acier, le zinc et le plomb..

Propriétés

- Grande souplesse et adhérence.
- Étanche à l'eau.
- Facile d'application.
- Excellente résistance au chocs et à l'abrasion.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les supports seront propres et sains.
- Les moisissures et les mousses seront éliminées par traitement au **STOP MOUSSE** et par lavage haute pression. Si le support est pulvérulent, imprégner au préalable avec une couche de fixateur **REPRIM**.
- Les supports seront dégraissés si nécessaire.
- Sur acier nu ou corrodé, après élimination de la rouille, appliquer une couche de peinture antirouille type **AREX**.

Application

- Prêt à l'emploi.
- Appliquer grassement au rouleau à poils longs ou à la brosse.
- Consommation 400 g par couche, deux couches sont nécessaires soit 800 gr pour les 2 couches.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Velouté.

Brillant spéculaire

Compris entre 10 et 15 sous 60°.

Teintes

Blanc et tuile.

Conditionnement

5 kg et 20 kg.

Liant

Résine acrylique.

Densité

1,24 kg/dm³.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %).

- Hors poussières : 20 min.
- Sec : 3 heures.
- Recouvrable : 6 heures.

Extrait sec

En poids : 68 %.

En volume : 58 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

Assurance

CFF 20 est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l. Ce produit contient maximum 5 g/l de COV.

Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations se référer à notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l. Ce produit contient maximum 5 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080112.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca

peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr