

Décapant à froid



Définition

Décapant gélifié pour éliminer les vieilles peintures en surfaces verticales et horizontales.

Propriétés

- Ne contient pas de paraffine ni de chlorure de méthylène.
- Efficace sur toutes peintures glycérophtaliques, vinyliques, pliolites, revêtements plastiques épais, caoutchouc chloré, acryliques, nitrosynthétiques, etc...
- Permet de récupérer les vieilles brosses durcies.

Mise en œuvre

- Étaler grassement VIRONET+ sur le support à décaper.
- Laisser réagir jusqu'à ramollissement ou cloquage du revêtement.
- Éliminer les résidus par grattage ou lavage haute pression.
- Recommencer l'opération si nécessaire.
- Rincer à l'eau claire et laisser sécher le support avant la remise en peinture.

- Le temps de réaction de VIRONET+ sur les revêtements sera fonction de leur ancienneté, qualité et épaisseur :
- Les peintures acryliques, vinyliques et nitrosynthétiques sont attaquées après 2 à 3 heures environ.
- Les peintures glycérophtaliques sont attaquées en 2 ou 3 heures.
- Les revêtements plastiques épais sont attaqués en 4 heures environ en fonction de leur épaisseur.
- Pour une efficacité optimale, VIRONET+ doit être appliqué sur un support non humide.
- Ne pas utiliser en extérieur par temps de pluie car l'action du VIRONET+ est fortement diminuée.
- Éviter d'utiliser VIRONET+ sur le caoutchouc, le linoléum, le polystyrène, le plastique, l'asphalte, le PVC ...
- En cas de doute, effectuer au préalable un essai sur la surface à traiter.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

- Nettoyage du matériel à l'eau.

Caractéristiques techniques

Conditionnement

1 litre, 2,5 litres et 15 litres.

Densité

1.08.

Extrait sec

En poids : 1.86 %.

En volume : 1.97 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

2 à 5 m²/l selon la qualité et l'épaisseur du revêtement à décaper.

Caractéristiques réglementaires

Assurance

VIRONET + est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080112.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr